

xylazel® S

Lasur Mate / Satinado / Brillante

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur protector de la madera en base disolvente, con protección preventiva frente a los hongos del azulado, el sol, la intemperie y la humedad y además insectos xilófagos (carcoma y polilla) en el caso del mate.

Características

- Protege la madera frente a insectos, según la norma EN 46 (Lasur mate), y hongos del azulado, según la norma EN 152-1(Lasur Mate, Satinado y Brillante).

- Protege la madera de los efectos del sol, la lluvia y la humedad.

- Especialmente formulado para una larga duración y excelente resistencia.

- Acabado mate, satinado y brillante.

- Colores transparentes, mezclables entre sí.

- Realza el veteado natural de la madera.

- Penetra en la madera, no forma capa.

- Con resinas permeables. Protección a poro abierto.

- Fácil aplicación y mantenimiento.

- Una vez seco no huele.

Campos de aplicación

Carpintería exterior e interior, en todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas: estructuras de madera, vigas, cerchas, pilares, puertas, marcos, ventanas, persianas, pérgolas, vallas, cercados, muebles, revestimientos, frisos, molduras, rodapiés, casas y todo tipo de elementos de madera.

Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Colores

MATE: Pino, pino melis, iroko, pino rojo, teca, jatoba, verde abeto, castaño, nogal americano, palisandro, ébano. También en incoloro, para maderas no expuestas al sol.

SATINADO: Roble claro, pino tea, pino melis, pino, sapelly, castaño, roble, verde abeto, nogal, caoba, teca e incoloro.

BRILLANTE: Pino, roble, teca, caoba, nogal e incoloro.

Tamaño de envases

Mate y satinado: 375 mL, 750 mL, 2,5 litros y 5 litros.

Brillante: 750 mL y 5 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C:

Mate: 0.85±0.015 g/mL

Satinado: 0.92±0.01 g/mL

Brillante: 0.91±0.01 g/mL

Secado al tacto: En condiciones normales unas 6 horas.

Secado para repintar: En condiciones normales, aproximadamente 12 horas.

Mate: 2004/42/IIA (f) (700/700) Máx COVs 690 g/L

Mate: Clasificación al fuego M1 según norma UNE23721 : 1990.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas.

Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando.

Se aconseja aplicar un fondo previo, como Xylazel Fondo, con el fin de mejorar el acabado final y proteger la madera contra la pudrición y los insectos xilófagos (acabado Satinado y Brillante).

En maderas tropicales, se recomienda aplicar Xylazel Imprimación Maderas Exóticas para evitar problemas de secado.

Dosis

Mate: 150 a 200 mL/m².

Satinado y Brillante: > 140 mL/m².

Modo de empleo

Agitar bien el contenido del envase.

El producto se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con disolvente o con otros productos. Puede aplicarse a brocha, pincel o pistola. Aplicar la dosis recomendada, en una o más manos. Entre mano y mano, se recomienda lijar suavemente y limpiar el polvo.

Mantenimiento

En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel S Mate/Satinado /Brillante. Basta limpiar la madera y aplicar de nuevo.

Limpieza de útiles

Con disolvente Xylazel, white spirit.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Seguir las instrucciones de la hoja de seguridad del producto.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.



APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

